



GRAISSE HI-TEMP

- **NE FOND JAMAIS**
- **PRESSION EXTREME**
- **REDUIT LA CONSOMMATION**
- **RESISTE A L'HUMIDITE**
- **ADHESIVE**
- **VERSATILE**

Une lubrification adéquate avec HI-TEMP de TRC réduit l'usure et la friction aidant ainsi à prolonger la "durée de vie" des pièces lubrifiées. HI-TEMP conçue pour une utilisation à températures élevées - - là où les graisses à base de savon ne conviennent pas - - peut épargner un nombre incalculable de dollars en frais d'entretien et de remplacement. Des périodes plus longues de production ininterrompue peuvent épargner beaucoup d'argent.

LA GRAISSE HI-TEMP NE FOND JAMAIS

La HI-TEMP de TRC ne fond jamais - - même lorsque soumise à des températures élevées. HI-TEMP lubrifiera aussi bien sous des températures élevées que sous des températures normales d'opération. Au fur et à mesure que les températures deviennent excessives, les couches externes de l'huile de HI-TEMP commencent à se volatiliser plutôt que la graisse fondre . . . permettant aux couches internes de rester intactes et maintenir leurs qualités lubrifiantes. Sous des températures élevées constantes, un traitement périodique avec HI-TEMP aide à garder les coussinets en bonne condition d'opération.

LA GRAISSE HI-TEMP POSSEDE DES QUALITES DE PRESSION EXTREME

Les qualités de pression extrême de la HI-TEMP de TRC sont une des raisons qui en font la meilleure sur le marché! Beaucoup de produits actuels



peuvent résister aux températures élevées mais ne possèdent pas les qualités de pression extrême de HI-TEMP qui passe à 55 livres le test de résistance de la pesanteur Timken OK . . . une protection supplémentaire pour aider à réduire au minimum les temps d'arrêt.

LA GRAISSE HI-TEMP REDUIT LA CONSOMMATION

Etant donné que HI-TEMP est une graisse qui ne fond pas, elle reste là où vous la mettez, prévenant un contact métal sur métal durant l'emploi. L'utilisation de HI-TEMP aide à éliminer les éraflures, rayures ou fonte de la surface des coussinets. La consommation de graisse peut être réduite par l'emploi de HI-TEMP . . . le fait qu'elle "reste en place" se traduit par une économie d'argent.

LA GRAISSE HI-TEMP RESISTE A L'HUMIDITE

Un autre bénéfice de l'utilisation de HI-TEMP est l'assurance d'une protection contre les problèmes d'humidité. La HI-TEMP de TRC possède de bonnes qualités de résistance à l'eau. Elle tend à se sceller à elle-même dans les coussinets empêchant ainsi la pénétration de saleté et humidité endommageantes. En utilisant HI-TEMP on n'a pas à craindre que la rouille ou la corrosion usent les pièces de métal avec comme résultat des factures inutiles de réparations!

LA GRAISSE HI-TEMP EST ADHESIVE

La Graisse HI-TEMP est très adhésive par comparaison à la plupart des graisses de grade #2 sur le marché. Très adhésive signifie que HI-TEMP tient de manière tenace aux surfaces de métal assurant un film supplémentaire de protection. Lorsqu'on utilise HI-TEMP, il n'existe aucun endroit "à nu" sur les surfaces de métal . . . on peut compter sur une lubrification constante. Les propriétés adhésives de HI-TEMP aident à réduire la friction entre pièces de métal et, par conséquent, l'usure et les frais de réparation!

LA GRAISSE HI-TEMP EST VERSATILE

HI-TEMP est une graisse de qualité pour températures élevées qui est aussi versatile. Elle convient particulièrement pour des applications sur les coussinets annulaires. En cas de chaleur excessive, elle fait un excellent travail de lubrification sur les coussinets à billes, à rouleaux et annulaires. La liste des clients pour la HI-TEMP va des fermiers aux entreprises de terrassement . . . en passant par les fabriques de briques et tuiles jusqu'aux usines . . . sans oublier les entreprises de construction et raffineries.

SPECIFICATIONS

HI-TEMP GREASE

Product Code: Bulk
Product Code: Case (50 Tubes)

8120 - NLGI #2/8121 - NLGI #1
8240 NLGI #2 only

CHARACTERISTICS

TYPICAL

NLGI Grade	#1	#2
Consistency at 25°C, Worked 60 Strokes	310/340	265/295
Thickener Type	Inorganic Clay	Inorganic Clay
Dropping Point, ° F.	NONE	NONE
Copper corrosion, 24 hours at 212° F.	Negative	Negative
Ash, Wt. %, Maximum	3.2	3.2
Grease Color	Red	Red
Grease Texture	Smooth, Buttery	Smooth, Buttery
Additive Type	E.P.	E.P.
Timken OK Load, pounds/kg	55/25	55/25

CHARACTERISTICS OF BASE OIL IN GREASE

Pour Point, °F/°C, Maximum	0/-18	0/-18
Flash Point, °F/°C, COC, Minimum	500/260	500/260
Fire Point, °F/°C, COC, Typical	560/293	560/293
Viscosity, SUS at 100° F., Typical	800/1000	800/1000
Viscosity, SUS at 210° F., Typical	78/88	78/88
Viscosity Index, Minimum	95	95

Handling Information: For safe handling of the product, read the Safety Data Sheet (SDS).



CANADA

TEXAS • ONTARIO • SASKATCHEWAN

Phone: 800-827-0711 • www.texasrefinery.ca

PRINTED 10/2015